



## Szlifowanie podłóg drewnianych – poradnik

Szlifowanie podłóg drewnianych

### PORADY

---

Szlifowanie podłogi drewnianej może wydawać się trudnym zadaniem, ale wystarczy zapoznać się z naszym poradnikiem, by uzyskać idealne efekty

Jeśli masz to szczęście, że w Twoim domu są oryginalne podłogi drewniane, i chcesz przywrócić im dawną świeżość, skorzystaj z porad ekspertów, jak profesjonalnie szlifować drewno. Postępuj zgodnie ze wskazówkami z tego krótkiego poradnika, by znów cieszyć się nieskazitelną podłogą drewnianą.

### Co jest potrzebne do szlifowania podłogi drewnianej?

Najważniejsze w szlifowaniu podłóg jest przygotowanie, więc zanim zaczniesz, przygotuj wszystkie potrzebne rzeczy.

Lista rzeczy potrzebnych do szlifowania podłogi drewnianej:

- Cykliniarka
- Szlifierka krawędziowa
- Szlifierka narożnikowa
- Maska przeciwpyłowa
- Okulary ochronne
- Nauszniki
- Młotek i dodatkowe gwoździe
- Benzyna lakowa i gąbka

## **Przygotowanie do szlifowania drewna**

Najpierw usuń wszystko z pomieszczenia, w którym szlifujesz podłogę. Zamknij wszystkie drzwi, by zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłu na cały dom, i otwórz okna, by zapewnić odpowiednią wentylację. Sprawdź, czy z podłogi nie wystają jakiegokolwiek gwoździe i w razie potrzeby dobij je młotkiem. Przybij też gwoździami wszelkie trzeszczące elementy podłogi. Na koniec załóż maskę przeciwpyłową, okulary ochronne i nauszniki – szlifowaniu podłogi drewnianej może towarzyszyć duży hałas i zanieczyszczenia, więc zadbaj o ochronę swoich oczu, uszu i dróg oddechowych.

## **Szlifowanie podłogi drewnianej**

Najpierw użyj cykliniarki, przesuwając się z nią po podłodze w jedną, a następnie w drugą stronę, wzdłuż słoików drewna. Zaczynaj od gruboziarnistego papieru ściernego, a po każdej rundzie obejmującej całe pomieszczenie zmieniaj go na papier o coraz drobniejszej ziarnie. Liczba potrzebnych granulacji papieru ściernego zależy od stanu podłogi, ale na ogół przy szlifowaniu podłogi drewnianej dobrze jest zacząć od trójki i przechodzić przez P30–P50, P70–P90, kończąc na P120. Przy brzegach podłogi użyj szlifierki krawędziowej, a w rogach pomieszczenia – szlifierki narożnikowej. Pamiętaj, by użyć papierów ściernych o dokładnie takiej samej granulacji, aby uzyskać spójny efekt. Przy szlifowaniu podłogi drewnianej warto zwrócić uwagę na tempo przesuwania się i siłę nacisku – postaraj się, by były możliwie równomierne, co zapewni gładkie wykończenie.

## **Wykończenie szlifowania drewna**

Najtrudniejszą część procesu szlifowania drewna masz już za sobą! Teraz wystarczy bardzo dokładnie odpylić całość powierzchni, zebrać

cały kurz i pył odkurzaczem, na koniec odpylić szmatkami. Od idealnej podłogi drewnianej dzieli Cię już tylko kilka kroków.

Teraz pora na lakierowanie za pomocą [Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych \[1\]](#) lub [Sadolin Profesjonalny Lakier od Parkietów \[2\]](#). Aby uzyskać jak najlepsze wykończenie świeżo wyszlifowanej podłogi drewnianej, jak najszybciej zastosuj wybrany środek. Im dłużej podłoga pozostanie niezabezpieczona, tym większe ryzyko jej zaplamienia.